

Warunki techniczne – Drewno małowymiarowe – projekt z dn. 8.03.2019 r.

1. Wstęp.

1.1. Przedmiot warunków technicznych.

Przedmiotem warunków technicznych jest drewno małowymiarowe:

- z grupy M1;
- z grupy M2.

1.2. Zakres stosowania.

Warunki techniczne mają zastosowanie do klasyfikacji jakościowo-wymiarowej i odbioru drewna małowymiarowego (M) w PGL LP.

1.3. Określenia.

Określenia zgodnie z *Warunki techniczne - Podział, terminologia i symbole stosowane w obrocie surowcem drzewnym*

Wady drewna zgodnie z *Warunki techniczne - Wady drewna*

2. Podział i oznaczenia.

Drewno średniowymiarowe (M) oznaczone jest zgodnie z przyporządkowaniem do grupy:

Przykładowe oznaczenia:

SO M1 – drewno małowymiarowe przemysłowe sosnowe.

3. Wyrób.

Drewno małowymiarowe należy wyrabiać w zależności od wymiarów przyporządkowanych do odpowiedniej grupy i podgrupy zgodnie z tablicą *Drewno małowymiarowe. Wymagania wymiarowe*. Czynności technologiczne związane z wyrobem drewna zgodnie z *Warunki techniczne - Zasady przygotowania do pomiaru, pomiar, obliczanie miąższości i cechowanie surowca drzewnego*

Drewno małowymiarowe powinno być okrzeseane w sposób co najmniej dostateczny i mieć odcięty niezdrewniały wierzchołek.

4. Jakość drewna.

Szczegółowe wymagania jakościowe według tablicy *Drewno małowymiarowe. Wymagania jakościowe*.

5. Pomiar, obliczanie miąższości i cechowanie.

Przygotowanie do pomiaru, pomiar, obliczanie miąższości i cechowanie zgodnie z *Warunki techniczne - Zasady przygotowania do pomiaru, pomiar, obliczanie miąższości i cechowanie surowca drzewnego*. Przeliczniki zamienne dla drewna małowymiarowego przyjmuje się według tablicy *Drewno małowymiarowe. Współczynniki zamienne*.

6. Kontrola jakości.

Kontrolę przeprowadza się przez oględziny zewnętrzne.

Dla drewna z grupy M1 dokonuje się kontroli wrywkowej danej partii drewna według metody alternatywnej, w której decyzję o przyjęciu lub nie przyjęciu dostarczonej partii podejmuje się na podstawie wyników badania próbek.

Tablica - Drewno małowymiarowe. Wymagania wymiarowe.

Sortyment	Wymiary	
	dlugość	średnica dolna w korze
M1	od 1,5 m	do 7 cm
M2	nie ogranicza się	do 7 cm

Tablica - Drewno małowymiarowe. Wymagania jakościowe.

Sortyment	Sortyment	
	M1	M2
Rodzaj wady	Dopuszczalny rozmiar występowania wad	
Krzywizna	dopuszczalne o strzałce do:	
	15 cm/1m	dopuszczalna
Zgnilizna	niedopuszczalna	dopuszczalna
Zwęglenia	niedopuszczalne	dopuszczalne
Wad niewymienionych nie uwzględnia się. W przypadkach uzasadnionych gospodarczo, za zgodą stron, dopuszcza się inny zakres występowania wad.		

Tablica - Drewno małowymiarowe. Współczynniki zamienne.

Grupa Sortyment	w korze	
	m3p w korze na m3 bez kory	m3p w korze na m3 bez kory
M1	0,50	2,00
M2	0,25	4,00