

Zarządzenie nr 27
Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych
z dnia 27 maja 2019 r.

**w sprawie wprowadzenia ramowych warunków technicznych na
drewno wielkowymiarowe liściaste o obniżonej jakości (pozaklasowe)**
(znak: ZM.800.4 .2019)

Na podstawie art. 33 ust. 1 ustawy z dnia 28 września 1991 r. o lasach¹, w związku z § 6 Statutu Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe² (zwanego dalej Statutem) – w wykonaniu zadania Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych, określonego m.in. w art. 33 ust. 3 pkt 1a³ ustawy o lasach, a także § 8 ust. 1 pkt 5⁴ ww. Statutu Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe –

zarządzam, co następuje:

§ 1

Wprowadzam do stosowania w jednostkach organizacyjnych Lasów Państwowych *Ramowe warunki techniczne na drewno wielkowymiarowe liściaste o obniżonej jakości (pozaklasowe)* stanowiące załącznik nr 1.

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania z mocą obowiązującą od dnia wdrożenia niezbędnych modyfikacji w Systemie Informatycznym Lasów Państwowych, nie później niż od 1 lipca 2019 r.



DYREKTOR GENERALNY
LASÓW PAŃSTWOWYCH

dr inż. Andrzej Konieczny

¹ Art. 33 ust. 1 ustawy z dnia 28 września 1991 r. o lasach (tj. Dz. U. z 2018 r. poz. 2129, 2161 z 2019 r. poz. 83, 125) stanowi, że „Lasami Państwowymi kieruje Dyrektor Generalny przy pomocy dyrektorów regionalnych dyrekcji Lasów Państwowych”.

² Statut Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe został nadany zarządzeniem nr 50 Ministra Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa z dnia 18 maja 1994 r.; w § 6 Statut stanowi, że w wykonaniu zadań określonych przez ustawę (o lasach) oraz przez przepisy wykonawcze do ustawy, a także innych przepisów prawnych, Dyrektor Generalny wydaje zarządzenia i decyzje obowiązujące w Lasach Państwowych.

³ Art. 33 ust. 3 pkt 1a ustawy o lasach stanowi, że Dyrektor Generalny Lasów Państwowych inicjuje, koordynuje oraz nadzoruje działalność dyrektorów regionalnych dyrekcji Lasów Państwowych oraz kierowników innych jednostek organizacyjnych Lasów Państwowych o zasięgu krajowym.

⁴ § 8 ust. 1 pkt 5 Statutu stanowi, że Dyrektor Generalny Lasów Państwowych ustala system sprzedaży przez Lasy Państwowe drewna i innych produktów i usług.

Ramowe warunki techniczne na drewno wielkowymiarowe liściaste o obniżonej jakości (pozaklasowe)

1. Wstęp.

1.1. Przedmiot warunków technicznych.

Przedmiotem warunków technicznych jest drewno wielkowymiarowe liściaste o obniżonej jakości (pozaklasowe) wszystkich rodzajów drzew liściastych, które ze względu na cechy jakościowe nie może zostać zakwalifikowane do klas jakości A,B,C lub D wg *PN 92/D-95008* lub do sortymentów drewna specjalnego, a które może zostać przeznaczone do przemysłowego zastosowania.

1.2. Zakres stosowania.

Warunki techniczne mają zastosowanie do klasyfikacji jakościowo-wymiarowej i odbioru drewna wielkowymiarowego liściastego o obniżonej jakości (pozaklasowego) w Państwowym Gospodarstwie Leśnym Lasy Państwowe.

1.3. Określenia.

Uszkodzenia technologiczne – uszkodzenia drewna powstające przy pozyskaniu i zrywce drewna, które dzielą się na:

- czołowe – ubytki drewna (wyrwy) widoczne na czołach (mierzy się największy zasięg na czole w cm i odnosi się do średniej średnicy czoła),
- boczne – powstające przy pozyskaniu i zrywce drewna, widoczne na poboczniczy (odarcia kory nie są uszkodzeniem drewna).

Wady drewna zgodnie z *PN-79/D-01011 Wady drewna*.

Pozostałe określenia zgodnie z *PN-93/D-02002 Surowiec drzewny. Podział, terminologia i symbole*.

2. Podział i oznaczenia.

Drewno wielkowymiarowe liściaste pozaklasowe oznaczone jest jako WDP wraz z przyporządkowaniem do odpowiedniej klasy wymiarowej według średnicy środkowej.

Przykładowe oznaczenia:

BK WDP 2 – drewno wielkowymiarowe bukowe pozaklasowe, w 2 klasie wymiarowej.

3. Wyrób.

Drewno wielkowymiarowe liściaste pozaklasowe należy wyrabiać w korze lub bez kory, w postaci dłużyc i kłód. Drewno WDP wyrabia się bez drewna towarzyszącego; zaleca się oznaczać sztuki na czole symbolem „P”. Jakość okrzesywania co najmniej dobra.

4. Jakość drewna.

Jakość drewna według Tablicy *Drewno wielkowymiarowe liściaste o obniżonej jakości (pozaklasowe). Wymagania jakościowo-wymiarowe*. Dopuszcza się wszelkie zmiany naturalnego kształtu poboczniczy pnia wynikające z występowania wad wpływających na jej kształt, tj. odłupów, zgnilizn, uszkodzeń technologicznych itp. bez względu na ich rozmiar.

5. Pomiar, obliczanie miąższości i cechowanie.

Przygotowanie do pomiaru, pomiar, obliczanie miąższości i cechowanie zgodnie z *PN-D-95000:2002 Surowiec drzewny. Pomiar, obliczanie miąższości i cechowanie*. Drewno WDP zaleca się układać na osobnej mygle. W przypadku, gdy w miejscu pomiaru średnicy występują odłupy, spłaszczenia lub inne uszkodzenia (ubytki) drewna należy dokonać pomiaru największej i najmniejszej średnicy w miejscu wystąpienia wady, a następnie obliczyć średnią arytmetyczną z tych pomiarów.

6. Kontrola jakości.

Kontrolę przeprowadza się przez oględziny zewnętrzne dokonując oceny zgodności każdej sztuki drewna z wymaganiami warunków technicznych.

Tablica - Drewno wielkowymiarowe liściaste o obniżonej jakości (pozaklasowe). Wymagania jakościowo-wymiarowe

Nazwa wady lub cechy drewna		Dopuszczalny rozmiar występowania wad lub cech drewna ¹⁾
Najmniejsza średnica górna bez kory		14 cm
Długość		od 2,5 m do 14 m ²⁾ bez nadmiaru, z odstopniowaniem co 10 cm
Krzywizna	jednostronna	dopuszczalna
	dwastronna	
	wielostronna	
Zgnilizna	twarda	dopuszczalna
	miękka	dopuszczalna do 40% powierzchni czół ³⁾
Zabarwienia		dopuszczalne
Obecność ciał obcych		dopuszczalna

¹⁾ Wad nie wymienionych w tabeli nie bierze się pod uwagę.

²⁾ Za zgodą stron dopuszcza się wyrobienie dłużyc o długości większej niż 14 m.

³⁾ W drewnie dębowym, jesionowym i wiązowym ponadto dopuszcza się zmniejszenie średnicy drewna o pierścieni zgniłego bielu - wówczas zgniliznę występującą w bielu pomija się podczas określania rozmiaru wady.