

Zarządzenie nr 35
Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych
z dnia 17 kwietnia 2012 r.

w sprawie wprowadzenia Ramowych warunków technicznych na drewno
małowymiarowe iglaste do przerobu mechanicznego – M1PO

znak: EM – 900 - 6 /12

Na podstawie art. 33 ust. 1 ustawy z dnia 28 września 1991 r. o lasach (tekst jedn. z 2011 r.: Dz. U. nr 12, poz. 59 z późn. zm.) oraz § 6 i § 8 ust. 1 pkt 5 Statutu Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe, stanowiącego załącznik do zarządzenia nr 50 Ministra Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa z dnia 18 maja 1994 r. w sprawie nadania statutu Państwowemu Gospodarstwu Leśnemu Lasy Państwowe zarządzam, co następuje:

§ 1

Wprowadzam do stosowania w jednostkach organizacyjnych Lasów Państwowych Ramowe warunki techniczne na drewno małowymiarowe iglaste do przerobu mechanicznego – M1PO, począwszy od procedur obowiązujących w Lasach Państwowych w II półroczu 2012 roku.

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

**DYREKTOR GENERALNY
LASÓW PAŃSTWOWYCH**


mgr inż. Adam Wasiak

**Ramowe warunki techniczne
na drewno małowymiarowe iglaste do przerobu mechanicznego - M1PO**

- 1. Przedmiot warunków technicznych.** Przedmiotem warunków technicznych jest drewno małowymiarowe iglaste przeznaczone do przerobu mechanicznego.
- 2. Oznaczenie.** Drewno małowymiarowe iglaste do przerobu mechanicznego oznaczone jest jako M1PO i przyporządkowane jest do sortymentu M1.
- Przykładowe oznaczenia (kod artykułu):
SO M1PO – drewno sosnowe M1PO małowymiar;
SW M1PO – drewno świerkowe M1PO małowymiar.;
- 3. Wyrób.** Drewno małowymiarowe iglaste do przerobu mechanicznego należy wyrabiać w zależności od długości i średnicy wg tablicy 1. Obowiązuje jakość okrzesywania dobra.
- 4. Jakość drewna** – wg tablicy 2. Wad nie wymienionych w tablicy nie bierze się pod uwagę.
- 5. Pomiar.** Przygotowanie do pomiaru, pomiar i cechowanie drewna wg PN-D-95000:2002. Współczynniki zamienne – wg tablicy 3.
- 6. Wady drewna** wg PN-79/D-01011.
- 7. Pozostałe określenia** wg PN-93/D-02002. Surowiec drzewny. Podział, terminologia, symbole.

Tablica 1. Wymiary				
Grupa	Długość		Minimalna średnica górna (d_g) w korze (cm)	Maksymalna średnica dolna (d_d) w korze (cm)
	Stopień wymiarowania (m)	Odchyłka (cm)		
M1PO	Powyżej 1,50 do 3,0m z odstopniowaniem co 5 cm*	Powyżej 1,50 do 3,0m 0/+5	3	7

* – za zgodą stron dopuszcza się wyrabianie drewna w innych długościach.

Tablica 2. Jakość	
Rodzaj wady lub cechy	Dopuszczalny rozmiar występowania wad
Krzywizna	dopuszczalna jednostronna 2cm/m ; dwustronna 1cm/m
Zgnilizna	niedopuszczalna
Zabarwienia	niedopuszczalne*
Chodniki owadzie	dopuszczalne powierzchniowe
Obecność obcych ciał	niedopuszczalna
Zwęglenia	niedopuszczalne

* – dopuszczalne za zgodą stron

Tablica 3. Współczynniki zamienne z $m(p)$ w korze na m^3 bez kory		
Długość drewna w metrach	So, Md, Dg	Św, Jd
Powyżej 1,50 do 3,00 m	0,62	0,67